



permanent



bubble free



pe



65 mikron



uv protection



decal pvc free P BF PE 65 UVP

PVC-frei, das ein 65 Mikron beschichtetes Polypropylen (PP) mit UV-Schutz bietet, ein blasenfreien Permanenten Klebstoff und ein 145 gr schweres tonbeschichtetes PE-gerpägtes als Trägermaterial, das dem Produkt eine große Stabilität beim Drucken verleiht. Empfohlen für eine breite Palette von kurz- und mittelfristigen Werbeanwendungen.

SUBSTRAT

- Weiß beschichtetes und klar beschichtetes PP, mit UV-Schutz.

Oberfläche	weiß glänzend	weiß matt	klar glänzend	Toleranz	Standard
	Wert				
Dicke (µm)	65	65	65	± 10%	Digidelta-Testverfahren
Gewicht (g/m ²)	58,8	60,2	54,3	± 10%	Digidelta-Testverfahren
Glanz (45°C) (%)	80	85	90		ASTM 2457

KLEBER

- Transparenter Kleber mit Luftkanaltechnik auf Acryl basis

	Wert	Standard
Schälklebkraft 20 min (N/25mm)	> 3	FINAT FTM1
Schälfestigkeit 24 h (N/25mm)	> 7	FINAT FTM1
Schrumpfung (mm)	Máx 0,05	FINAT FTM14
Anwendungstemperatur (°C)	> 10	
Betriebstemperatur (°C)	-10 zu 70	

TRÄGERPAPIER

- Ton-beschichtetes PE-gerpägtes Papier

	Wert	Toleranz	Standard
Dicke (µm)	180	± 10%	DIN 20534
Gewicht (g/m ²)	145	± 10%	ISO 536

decal pvc free P BF PE 65 UVP

HALTBARKEIT

- Innenbereich: < 3 Jahre / Außenbereich: < 2 Jahre (nicht bearbeitet)
- Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum, gilt nur für Material, das noch nicht verarbeitet wurde und gelagert unter folgenden Bedingungen:
- Dieses Material muss bei einer Temperatur von $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ und $50\% \pm 5\%$ relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ohne größere Klimaabweichungen.
- Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein.
- Bewahren Sie das Material in der Originalverpackung auf, wenn es nicht gebraucht wird, um es vor Staub und Kontamination zu schützen.
- Keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.
- Das Produkt muss vertikal gelagert werden, damit seine Qualität nicht beeinträchtigt wird.

DRUCKVERFAHREN

- Speziell entwickelt für Latex- und UV-Druck.
- Dieses Produkt muss mit der empfohlenen Laminierung geschützt werden, um den Notwendigen Widerstand zu bieten.
- Für die bestmögliche Druckqualität stellen Sie bitte sicher, dass Sie die richtigen Druckprofile verwenden.
- Eine zu große Menge an Tinte im Produkt führt zu Veränderungen der Eigenschaften, zu unangemessenen Trocknung, Ablösung der Laminierung und / oder schlechte Produktleistung.
- Eine unzureichende Trocknung kann zu Wellungen, Falten und Haftungsfehlern führen, was sich widerspiegelt im Ergebnis der Leistung des Materials. Eine Mindesttrocknungszeit von 48 Stunden wird empfohlen, bevor Sie fortfahren mit der Bearbeitung. Das Trocknen sollte mit abgewickeltem Produkt erfolgen.

ANWENDUNGEN

- Anwendungsoberfläche: flach
- Anwendungen: Indoor-Werbung von kurzer und mittlerer Dauer und Außenwerbung von kurzer Dauer, Tags und Etiketten, Verkaufsstellen, glasierte Oberflächen.
- Substrat nicht empfohlen für Bodengrafiken (Bereiche mit Autoverkehr); flexible oder energiearme Substrate; nicht ebene Oberflächen; gestrichene oder ungestrichene Kartonwände; Gipswände; Tapeten; unsaubere oder raue Oberflächen; Oberflächen mit degradierter Farbe.
- Keinen brennbaren Dämpfen oder verschütteten Flüssigkeiten aussetzen.
- Die Oberflächen, auf die das Material aufgetragen wird, müssen sorgfältig gereinigt und frei von Staub, Fett oder andere Verunreinigungen, die die Materialhaftung beeinträchtigen können.
- Eine nicht-vertikale Anwendung führt zu einer signifikanten Reduzierung der Haltbarkeit sowie des Klimas und der Sonneneinstrahlung.
- Exposition. Es wird empfohlen, dass der Film mindestens 24 Stunden auf der Temperatur des Arbeitsplatzes bleibt, bevor es verwendet wird.
- Es kann andere, hier nicht beschriebene Faktoren geben, die die Leistung bei der Verwendung beeinflussen können.

WICHTIGE ANMERKUNGEN

- Decal ist nicht verantwortlich für die Leichtigkeit oder Geschwindigkeit der Entfernung des aufgetragenen Materials. Es ist notwendig die entsprechenden Luft- und Substrattemperaturen zu berücksichtigen.
- Der Benutzer muss die Verträglichkeit des Materials mit der beabsichtigten spezifischen Anwendung bestimmen, bevor er es verwendet.
- Die in diesen Informationen enthaltenen Daten basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Es soll eine Informationsquelle sein und ist keine Garantie. Diese können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Decal ist nicht verantwortlich für missbräuchliche Verwendung oder unsachgemäße Lagerung und ist niemals verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von Dritten.

Überarbeitungsdatum des technischen Datenblattes: 10.09.20
Genehmigt durch: SC / SB

Bitte überprüfen Sie unsere Website www.decal-adhesive.com für weitere Informationen.