



removable



smooth surface



bubble free



pe



65 mikron



uv protection



decal pvc free R SS BF PE 65 UVP

PVC-Frei, das ein 65 Mikrometer beschichtetes Polypropylen (PP) mit UV-Schutz bietet und blasenfrei entfernbar ist. Klebstoff mit glatter Oberfläche und ein mit Ton beschichtetes PE-geprägtes Trägerpapier (145 g), das dem Produkt große Stabilität verleiht während des Druckens. Empfohlen für ein breites Spektrum von kurz- und mittelfristiger Werbeanwendungen.

SUBSTRAT

- Weiß beschichtetes und klar beschichtetes PP, mit UV-Schutz.

Oberfläche	weiß glänzend	weiß matt	klar glänzend	Toleranz	Standard
	Wert				
Dicke (µm)	65	65	65	± 10%	Digidelta-Testverfahren
Gewicht (g/m ²)	58,8	60,2	54,3	± 10%	Digidelta-Testverfahren
Glanz (45°C) (%)	80	85	90		ASTM 2457

KLEBER

- Klare Acrylbasis, ablösbar auf glatte Oberfläche, Luftkanal

	Wert	Standard
Schälklebkraft 20 min (N/25mm)	> 3	FINAT FTM1
Schälfestigkeit 24 h (N/25mm)	> 5	FINAT FTM1
Schrumpfung (mm)	Máx 0,05	FINAT FTM 14
Anwendungstemperatur (°C)	> 10	
Betriebstemperatur (°C)	-10 zu 70	

TRÄGERPAPIER

- Ton-beschichtetes PE-geprägtes Papier

	Wert	Toleranz	Standard
Dicke (µm)	180	± 10%	DIN 20534
Gewicht (g/m ²)	145	± 10%	ISO 536

decal pvc free R SS BF PE 65 UVP

HALTBARKEIT

- Innenbereich: < 3 Jahre / Außenbereich: < 2 Jahre (nicht bearbeitet)
- Gelagert: 12 Monate ab Herstellungsdatum, gilt nur für Material, das noch nicht verarbeitet wurde und gelagert unter folgenden Bedingungen:
 - Dieses Material muss bei einer Temperatur von 20° C ± 5 ° C und 50% ± 5% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ohne größere Klimaabweichungen.
 - Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein.
 - Bewahren Sie das Material in der Originalverpackung auf, wenn es nicht gebraucht wird, um es vor Staub und Kontamination zu schützen.
 - Keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.
 - Das Produkt muss vertikal gelagert werden, damit seine Qualität nicht beeinträchtigt wird.

DRUCKVERFAHREN

- Speziell entwickelt für Latex- und UV-Druck.
- Dieses Produkt muss mit der empfohlenen Laminierung geschützt werden, um den Notwendigen Widerstand zu bieten.
- Für die bestmögliche Druckqualität stellen Sie bitte sicher, dass Sie die richtigen Druckprofile verwenden.
- Eine zu große Menge an Tinte im Produkt führt zu Veränderungen der Eigenschaften, zu unangemessenen Trocknung, Ablösung der Laminierung und / oder schlechte Produktleistung.
- Eine unzureichende Trocknung kann zu Wellungen, Falten und Haftungsfehlern führen, was sich widerspiegelt im Ergebnis der Leistung des Materials. Eine Mindesttrocknungszeit von 48 Stunden wird empfohlen, bevor Sie fortfahren mit der Bearbeitung. Das Trocknen sollte mit abgewickeltem Produkt erfolgen.

ANWENDUNGEN

- Anwendungen: Innenwerbung von kurzer und mittlerer Dauer und Außenwerbung von kurzer Dauer, Etiketten und Etiketten, Verkaufsstellen, glasierte Oberflächen, sofern sie flach und glatt sind, nicht porös oder rau.
- Substrat nicht empfohlen für Bodengrafiken (Bereiche mit Autoverkehr); flexible oder energiearme Substrate; nicht ebene Oberflächen; gestrichene oder ungestrichene Kartonwände; Gipswände; Tapeten; unsaubere oder raue Oberflächen; Oberflächen mit degradierter Farbe. Während des Aufbringens der Folie muss das Material gut gepresst sein.
- Keinen brennbaren Dämpfen oder verschütteten Flüssigkeiten aussetzen.
- Die Oberflächen, auf die das Material aufgetragen wird, müssen sorgfältig gereinigt und frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Materialhaftung beeinträchtigen können.
- Eine nicht-vertikale Anwendung führt zu einer signifikanten Reduzierung der Haltbarkeit sowie des Klimas und der Sonneneinstrahlung.
- Exposition. Es wird empfohlen, dass die Folie mindestens 24 Stunden auf der Temperatur des Arbeitsplatzes bleibt bevor diese verwendet wird.
- Es kann andere, hier nicht beschriebene Faktoren geben, die die Leistung bei der Verwendung beeinflussen können.
- Die Entfernung muss mit niedriger Geschwindigkeit und in einem Winkel von 180 ° erfolgen.

WICHTIGE ANMERKUNGEN

- Decal ist nicht verantwortlich für die Leichtigkeit oder Geschwindigkeit der Entfernung des aufgetragenen Materials. Es ist notwendig die entsprechenden Luft- und Substrattemperaturen zu berücksichtigen.
- Der Benutzer muss die Verträglichkeit des Materials mit der beabsichtigten spezifischen Anwendung bestimmen, bevor er es verwendet.
- Die in diesen Informationen enthaltenen Daten basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Es soll eine Informationsquelle sein und ist keine Garantie. Diese können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Decal ist nicht verantwortlich für missbräuchliche Verwendung oder unsachgemäße Lagerung und ist niemals verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von Dritten.

Überarbeitungsdatum des technischen Datenblattes: 12.01.21
Genehmigt durch: SC / SB

Bitte überprüfen Sie unsere Website www.decal-adhesive.com für weitere Informationen..